FICHA TÉCNICA – BINDER 28% e 40%

Indicação

Para preparo do líquido de mistura de revestimentos à base de quartzo.

Advertências e Precauções

- Material inflamável;
- Recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se máscara com filtro de vapor orgânico, luvas de nitrila e óculos de proteção; entretanto, o manuseio não é recomendável para gestantes, lactantes e pessoas com alergias reconhecidas para este tipo de produto;
- Pode causar irritação da pele em pessoas suscetíveis;
- Conservar ao abrigo de luz e calor, fechado em local seco e fresco.

Instruções de Uso

Ativador:

Misturar 985ml de água destilada com 15ml de ácido clorídrico P.A. 36% ou 955ml de água destilada com 45ml de ácido muriático.

Líquido para o Revestimento:

Deve-se misturar primeiramente 450ml do Binder com 450ml de álcool etílico 96°C e lentamente adicionar e misturar 110ml do ativador que foi preparado anteriormente. (Utilizar 120ml do ativador em dias mais frios).

Faça movimentos constantes com a mistura até esquentar.

Utilizar o líquido após 8 horas de manipulado e sempre agitar antes do uso.

Validade do líquido: 20 dias.

Armazenar o líquido em refrigerador.

Preparo do Revestimento:

Misturar 100g do revestimento com 20ml do líquido preparado.

Tempo de endurecimento: 60 minutos, podendo se estender para 90 minutos em dias mais frios.

BINDER

Ficha Técnica SGQ-FT-19, rev: 2

Composição

Ortosilicato de tetraetila.

Validade

18 meses após a data de fabricação.

Declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.

Responsável Técnico
Francisco Pimenta de Souza – CRQ IV 04263547

REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483
@triunfodents / vendas@triunfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br

A versão impressa desta Ficha Técnica pode ser solicitada gratuitamente através dos contatos de atendimento ao cliente.