FICHA TÉCNICA – DUPLICADOR

Indicação de Uso

Produto destinado à duplicação de modelos protéticos em fundições de ligas metálicas (cromo-cobalto e similares), garantindo alta fidelidade na reprodução de detalhes.

Advertências e Precauções

- Evitar superaquecimento durante o preparo para não comprometer as propriedades do material.
- Lavar os instrumentos utilizados após o uso.
- Quando o material apresentar maior viscosidade, adicionar pequena quantidade de água para restabelecer a fluidez.
- Manter o frasco sempre bem fechado, em local fresco, ao abrigo da luz e do calor.
- Manter fora do alcance de crianças.

Instruções de Uso

1. Cortar o **Duplicador** em pequenos pedaços e aquecer em banho-maria, forno de micro-ondas ou equipamento específico, **sem deixar ferver**.
2. Deixar resfriar até aproximadamente **50 °C**.
3. Verter o produto na mufla, garantindo previamente que o modelo de gesso esteja bem seco.
4. Aguardar o resfriamento completo até que o material endureça.
5. Proceder ao preenchimento com revestimento conforme técnica laboratorial.

Potência do Forno (watts)	Ciclo do Micro-Ondas	
	500g de Duplicador	1000g de Duplicador
500	5 min. 100% + 3 min. 50%	7 min. 100% + 6 min. 50%
800	3 min. 100% + 4 min. 20%	5 min. 100% + 4 min. 50%
900	3 min. 100% + 3 min. 50%	4 min. 100% + 4 min. 50%
1200	2 min. 100% + 1 min. 20%	3 min. 100% + 3 min. 50%
1400	2 min. 100% + 1 min. 20%	3 min. 100% + 26 min. 50%

Características e Benefícios

- **Alta fidelidade de cópia:** garante excelente reprodução de detalhes.
- **Ótima fluidez:** maior aproveitamento do produto e facilidade de aplicação.
- **Reciclável:** pode ser reutilizado diversas vezes, adicionando-se água para ajustar a viscosidade.
- **Versatilidade de preparo:** pode ser aquecido em banho-maria, micro-ondas ou equipamento específico.
- **Baixa formação de resíduos:** preserva a qualidade, a transparência e as propriedades iniciais.
- **Alto rendimento:** mantém desempenho estável mesmo após vários ciclos de utilização.

DUPLICADOR

Ficha Técnica SGQ-FT-6, rev: 1

Apresentação

- Pote com **1 kg**.

Composição

Água, Agar-Agar, Glicerina, Antiespumante e Conservantes.

Validade

- **24 meses** após a data de fabricação, desde que armazenado em condições adequadas.

Informações Regulatórias

- Produto **isento de cadastro** no Ministério da Saúde, conforme legislação vigente.

Responsável Técnico

Francisco Pimenta de Souza – CRQ IV 04263547

REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483
@triunfodents / vendas@triunfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br

A versão impressa desta Ficha Técnica pode ser solicitada gratuitamente através dos contatos de atendimento ao cliente.