FICHA TÉCNICA – RESINA ACRÍLICA ORTO

Indicação

Resina Acrílica Autopolimerizável para uso específico em trabalhos de ortodontia, ortopedia e reabilitação oral.

Contraindicações

O material contém monômeros polimerizáveis que podem causar sensibilização da pele (dermatite de contato alérgica) ou outras reações alérgicas em pessoas suscetíveis.

Advertências e Precauções

- Somente para uso odontológico;
- Seguir os procedimentos usuais para controle microbiológico, montagem, articulação e manutenção da prótese, bem como para proteção individual;
- Resina: pode formar misturas ar/pó inflamáveis;
- Recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção; entretanto, o manuseio não é recomendável para gestantes, lactantes e pessoas com alergias reconhecidas para este tipo de produto;
- Pode causar irritação da pele em pessoas suscetíveis;
- Conservar ao abrigo de luz e calor, fechado em local seco e fresco;
- Não descartar os resíduos em esgotos, cursos d'água ou no lixo doméstico.

Instruções de Uso

Preparo: As peças a serem utilizadas devem estar limpas e isentas de vestígios de cera ou gordura, garantindo a união química entre as resinas. Recomenda-se agitar antes de usar.

Recomendação: Manter boa hidratação do modelo e adequado isolamento.

Aplicação:

- **Técnica pó/líquido:** colocar pó sobre o modelo e saturar com líquido gotejado, aplicando camadas até atingir a espessura desejada.
- **Técnica manipulada:** utilizar a proporção de 2 medidas de pó para 1 medida de líquido (20 g de pó para 10 ml de líquido). Misturar cuidadosamente, evitando bolhas de ar, e aplicar no modelo. Eliminar o excesso de material e polimerizar em prensa hidrostática (20 libras de ar comprimido, 20 minutos).

Acabamento e Polimento: iniciar com brocas e fresas, passando para pedras abrasivas e finalizando com lixas de textura fina.

RESINA ORTO

Ficha Técnica SGQ-FT-13, rev: 1

Características e Benefícios

- Resina ORTO COR isenta de acrilato, reduzindo a probabilidade de reações alérgicas;
- Suporta variados métodos de polimerização;
- Ampla gama de cores, permitindo personalização;
- Matérias-primas selecionadas que garantem qualidade no resultado final;
- Líquido com crosslink, assegurando maior resistência;
- Rigoroso controle de qualidade conforme normas ISO.

Apresentações

- **Pó:** frascos de 25 g, 80 g e 225 g.
- **Líquido:** frascos de 50 ml e 100 ml.

Cores

Pó

Normais: Incolor, Azul Mar, Branco, Vermelho e Preto.

- **Fluorescentes:** Abacaxi, Amarelo, Azul, Celeste, Esmeralda, Laranja, Lilás, Limão, Maravilha, Mexerica, Pink, Rosa, Roxo, Turquesa, Verde e Violeta.
- **Pérolas:** Azul, Branco, Dourado e Verde.
- **Metalizados:** Cinza, Ouro, Dourado e Prata.
- **Concentrados:** Amarelo, Azul, Laranja, Rosa, Roxo e Verde.

Líquido Fluorescente: Amarelo, Azul, Laranja, Rosa, Roxo e Verde.

Composição

- **Pó:** Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e Pigmentos Biocompatíveis.
- **Líquido:** Metilmetacrilato de Metila, DMT, EDMA, Inibidor e Corantes Orgânicos Atóxicos.

Validade

- **Pó:** 10 anos após a data de fabricação.
- **Líquido:** 2 anos após a data de fabricação.

RESINA ORTO

Ficha Técnica SGQ-FT-13, rev: 1

Cadastro Anvisa

- **Pó:** 80772739001
- **Líquido:** 80772739003

Responsável Técnico

Francisco Pimenta de Souza – CRQ IV 04263547

REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483
@triunfodents / vendas@triunfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br

A versão impressa desta Ficha Técnica pode ser solicitada gratuitamente através dos contatos de atendimento ao cliente.